

NISIP PENTRU CONSTRUCȚII



Nisip spălat și uscat, cu granulație controlată, pentru utilizare la pregătirea mortarelor de zidărie și tencuire și a șapelor de egalizare, prin amestec cu ciment sau ciment și var.



Tip material : Nisip spălat și uscat, cu granulație controlată.

Compoziție : Nisip 0-1 mm.

Mod de utilizare : Cu ajutorul unei betoniere se amestecă conținutul unui sac cu cantitatea corespunzătoare de liant (ciment) și apă, până la obținerea unui amestec omogen (3-4 minute). La pregătirea mortarului proaspăt se va utiliza numai apă curată.

Pentru realizarea zidăriei, mortarul se va aplica pe suport, apoi se întinde cu mistria până la obținerea unui strat uniform, peste care se așează următorul strat de material de înzidire (cu mortar aplicat și pe capetele ce vor forma rosturile). Nivelarea stratului de cărămizi se face prin aplicarea de lovituri ușoare cu un ciocan de cauciuc.

Pentru realizarea tencuielilor, mortarul se aplică manual și se egalizează cu ajutorul unui dreptar. Suportul trebuie să fie curat, lipsit de grăsimi și pulberi, aderent la mortare pe bază de ciment.

Pe durata punerii în operă a mortarului, temperatura aerului și a suportului vor fi cuprinse între 5° C și 30° C. Montajul nu se va executa sub acțiunea directă a razelor soarelui, pe ploaie sau în curent puternice de aer.

Date tehnice :

Granulație : 0,1 – 1 mm

Umiditate : maxim 0,2%

Consum specific :

Tip / clasă mortar	Nisip 0.1 – 1 mm	Ciment
M 25Z / M 25T (CS II)	30 kg	6 kg
M 50Z / M 50T (CS III)	30 kg	7 kg
M 100Z / M 100T (CS IV)	30 kg	9 kg

Depozitare : pe palet din lemn, în locuri uscate, ferit de intemperii

Ambalare : saci de hârtie a câte 30 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuți cu valvă pentru însăcuire, 40 saci pe palet (1200 kg)

Durata de valabilitate : nelimitată

Măsuri de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

MINDO S.A.

str. Herța nr. 45, DOROHOI
tel. 0231.610.210 | fax 0231.610.211
mindo.ro

