

TENCUIALĂ CU APLICARE MECANIZATĂ



Mortar cu aplicare mecanizată, utilizat pentru finisarea suprafețelor, la interior și exterior. Nu se utilizează pe suporturi din lemn, metal, material plastic sau materiale pe bază de ipsos.



Tip adeziv : Adeziv pe bază de lianți minerali, clasa C II, conform SR EN 998-1:2011.

Compoziție : Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare : Conținutul unui sac de 30 kg. se presară peste 6 litri de apă (se va utiliza numai apă curată și rece). Omogenizarea se va face cu un dispozitiv mecanic, echipat cu un ax cu palete, până la obținerea unei paste omogene. Pasta astfel obținută se lasă la maturat 10 minute și apoi se amestecă din nou.

În funcție de tipul și absorbția suportului, acesta se va umezi înainte de aplicarea tencuielii. Mortarul se aplică cu gletiera și se drișcuieste cu o drișcă din polistiren sau burete, după începerea întăririi. Pe durata aplicării și uscării tencuielii, temperatura aerului și a suportului vor fi cuprinse între 5°C și 30°C. Aplicarea tencuielii nu se va executa sub acțiunea directă a razelor soarelui, pe ploaie sau în curent de aer.

Date tehnice :

Necesar de apă : 6 l pentru 30 kg material

Timp de punere în operă : 2,5 - 3 ore

Densitatea aparentă în stare întărită : 1300 kg/m³

Rezistența la încovoiere : $\geq 1,52 \text{ N/mm}^2$

Rezistența la compresiune : $\geq 2,71 \text{ N/mm}^2$

Coefficientul de absorbție a apei : $< 0,477 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$

Permeabilitatea la vapori de apă : $0,23245 \cdot 10^{-10} \text{ kg/m} \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$

Coefficientul de permeabilitate la vapori de apă : $\geq 8,44$

Aderență și mod de rupere (suport beton) : $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$

Consum specific : 1,3 kg/m²/mm grosime

Depozitare : în spațiul uscat, interval de temperatură 5–35 °C

Ambalare : saci de hârtie a câte 30 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuți cu valvă pentru însăcuire, 48 saci pe palet (1440 kg)

Durata de valabilitate : 12 luni de la data fabricației

Măsuri de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

MINDO S.A.

str. Herța nr. 45, DOROHOI

tel. 0231.610.210 | fax 0231.610.211

mindo.ro

